

VOPSEA PUR ACRILICĂ PENTRU ȚIGLE

VMA44-03

Generalități : este un produs monocomponent, pe baza de rasini pur acrilice in dispersie apoasa, pigmenti anorganici, aditivi specifici si fileri, destinata protejarii si decorarii tiglelor din beton, cu luciu mediu.

Vopseaua confera protectie stratului de suprafata la frecarea cu nisipul antrenat de vant, datorita elasticitatii deosebite.

domenii de utilizare: Se caracterizeaza prin: aderența deosebita la suport, putere mare de acoperire, timp de uscare scurt, rezistența buna la variații de temperatura si intemperii.

Înainte de utilizare se va omogeniza, (50 – 100 rot/min). **Nu se diluează!**

Nr. Crt.	Parametrul	U.M.	Valori impuse	Metode de analiză
			VMA 44-03	
1.	Aspect	-	Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice	Vizual
2.	Culoare	-	Conform solicitării beneficiarului	-
3.	Vâscozitate $\Phi 4$ 20 °C	sec.	17-18	SR EN ISO 2431 - 97
4.	Aspect peliculă	-	Semilucioasă, omogenă	Vizual
5.	Putere de acoperire	strat	1-2	SR ISO 6504-3/2003
6.	Timp de uscare	min max	30 (în funcție de umiditate, temperatură, și porozitate)	SR EN ISO 1517/1999
7.	Conținut de substanțe nevolatile, 2h la 105°C	%	56-60	SR EN ISO 1199-1/2006
8.	Densitate	g/cm ³	1.3-1.4	SR EN ISO 2811-1/2002



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

9.	pH.20°C	-	7,5-8,5	STAS 8619-3/1990
10.	Miscibilitate cu apa	-	Bună	Experimental
11.	Permeabilitate la apa	g/100 cm ³	1-2	STAS 7358/1989
12	Rezistenta la inghet-dezghet	ciclu	Min.100 (fara modificari ale structurii peliculei)	Vizual
13	Temperatura minima de formare a filmului	° C	5	Experimental
14.	Consum specific	m2/kg	4-8	Funcție de porozitate
15.	Termen de garanție în depozitare	luni	12	-
16.	Termen de garantie în exploatare	luni	60	Vizual

Instructiuni de aplicare: Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se amesteca bine produsul in ambalajul original.

Se poate aplica cu pensula, rola, pistol de pulverizare cu aer comprimat sau airless.

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Conditii de aplicare recomandate:

- temperatura mediu: 15-35°C;
- umiditatea relativa a aerului: max 70%;
- temperatura suportului: 15-35°C;
- temperatura produsului: 15-35°C;
- a nu se lucra sub directa actiune a razelor puternice ale soarelui, in conditii de vant puternic, ceata si nici in conditii de ploaie sau inghet.



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
 Șura Mică, Str. Gării nr. 8
 tel./fax 0269/577054;
 0269/577055

Ambalare: Produsul se livrează în ambalaje din PVC închise etans de 30Kg.

Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricației, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare: A SE FERI DE ÎNGHET.

Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi între minim +5°C și maxim +30°C.

Transport: Se face cu mijloace care permit neexpunerea la radiații solare, la temperaturi cuprinse între 5-35°C.

Depozitare: În spații curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-40°C, evitându-se înghețul care poate duce la deprecierea completă a produsului.

Măsuri de protecția muncii și PSI: Produsele nu sunt toxice sau inflamabile, deci nu necesită condiții speciale de protecție a muncii. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igienă a muncii.

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055