

LAC ACRIOLOLIURETANIC PENTRU SUPRAFEȚE DIN LEMN

Lacul ACRIOLOLIURETANIC este un produs monocomponent ,diluabil cu apa .

PREGĂTIREA SUPORTULUI:

Suprafețele din lemn care urmează a fi protejate cu lac se vor curăța de impurități, se vor șlefui și se vor aspira de praf. Suprafața trebuie să fie perfect uscată și curată înainte de aplicarea lacului, fără urme de praf .

PREGĂTIREA LACULUI:

Înainte de deschidere, capacul ambalajului se șterge de praf, apă, și eventuale urme de grăsimi.

Înainte de aplicare, se va omogeniza în ambalajul original. Temperatura optimă de aplicare a produsului este între 10-30°C

Nu se recomandă diluarea!

APLICAREA LACULUI:

Lacurile se aplică în general în 3 **straturi subțiri**, (pentru a nu rămâne albicios la uscare) pentru obținerea unui luciu, aspect și etalare deosebite. Se poate aplica prin pulverizare cu pensula sau rola. După aplicarea primului strat, se lasă să **se usuce pelicula, până devine transparentă**, apoi se va șlefui cu hartie abrazivă foarte fină, se desprăfuieste și se va aplica un nou strat de lac, operația se repetă până se va ajunge la luciul dorit.

Aplicarea se va face ușor și uniform pentru a se evita spumarea. Se recomandă să se aplice unul sau două straturi după stratul primar, în funcție de tipul de protecție și de aspectul dorit, astfel pentru suporturi doar lăcuite se vor aplica două straturi, iar pentru suporturi vopsite în prealabil se va aplica un singur strat de lac.



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Timpul de uscare între straturi va fi de 12 – 24 ore, în funcție de mediul ambiental existent. Temperatura optimă pentru aplicarea lacului este de 15°C. La o temperatură mai scăzută, timpul de uscare crește. Pentru o uscare mai eficientă se recomandă o bună **circulație a aerului**.

Șef laborator
Ing. Simian Elena



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055