

LAC POLIURETANIC PENTRU SUPRAFEȚE DIN LEMN , PARCHET etc.

Lacul POLIURETANIC pe baza de apă este un produs ecologic monocomponent .

PREGĂTIREA SUPORTULUI:

Suprafețele din lemn care urmează a fi protejate cu lac se vor curăța de impurități, se va șlefui și se va aspira de praf. Se va evita spălarea sau stergerea cu apă a suprafețelor respective.

PREGĂTIREA LACULUI:

Înainte de deschidere, capacul ambalajului se șterge de praf, apă, și eventuale urme de grăsimi. Înainte de aplicare, se va omogeniza în ambalajul original

Nu se va dilua!

APLICAREA LACULUI:

Se poate aplica prin pulverizare sau cu pensula în 2-3 straturi.

După aplicarea primului strat, se lasă să se usuce pelicula, apoi se va șlefui cu hârtie abrazivă foarte fină, se desprăfuieste și se va aplica un nou strat de lac, operația se repetă până se va ajunge la luciul dorit.

Nu se va aplica la temperaturi sub 5 grade C sau în condiții de soare puternic.

Aplicarea se va face ușor și uniform pentru a se evita spumarea. Se recomandă să se aplice unul sau două straturi după stratul primar, în funcție de tipul de protecție și de aspectul dorit, astfel pentru suporturi doar lăcuite se vor aplica două straturi, iar pentru suporturi vopsite în prealabil se va aplica un singur strat de lac.

Timpul de uscare între straturi va fi de 12 – 24 ore, în funcție de mediul ambiental existent.



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Temperatura optimă pentru aplicarea lacului este de 15°C. La o temperatură mai scăzută, timpul de uscare crește. Pentru o uscare mai eficientă se recomandă o bună **circulație a aerului**. Suprafețele protejate cu lacul poliuretanic LAM 8601-3 se pot da în exploatare după aproximativ 24 ore de la aplicarea stratului final. Procesul de durificare completă, se finalizează abia după 72 ore.

Șef laborator
Ing. Simian Elena



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055