

LAC ACRILO-POLIURETANIC PENTRU LEMN

LAM 8601-2

Generalități: lacul LAM 8601-2 este un produs pe baza de copolymer stiren acrylic si emulsie poliuretanica, aditivi si apa. Este recomandat pentru finisarea si protectia suprafetelor din lemn pentru interior si exterior.

Produsul este hidrofob, rezistent la UV si intemperii, patrunde bine in lemn si ii confera astfel o protectie impotriva influentelor atmosferice.

Utilizări: Este utilizat pentru protectia si decorarea elementelor si constructiilor din lemn: garduri, mobilier de gradina, cabane. Se poate aplica pe lemn natur sau colorat.

Aplicare: produsul se omogenizeaza in ambalajul original inainte de utilizare. Se aplica cu pensula, rola sau pulverizare in 2 sau 3 straturi. Aplicarea a 3 sau mai multe straturi permite obtinerea unui luciu ridicat.

Dupa aplicarea primului strat, se lasa sa se usuce pelicula, apoi se slefuieste cu hartie abraziva, se desprafuieste apoi se aplica un nou strat de lac.

Intervalul de reacoperire este de 2-6 ore in functie de temperatura si umiditate.

Dupa utilizare uneltele se spala cu apa.

Suprafetele pe care se aplica trebuie sa fie uscate si lipsite de praf sau grasimi.

Consum specific: cca 8-10 mp/kg/strat in functie de porozitatea fibrei lemnoase
Durificarea in profunzime se realizeaza dupa 72 ore.

Caracteristici tehnice: SF. 180/2009

Nr. Crt.	Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
1	Aspect	-	lichid omogen, lăptos, fără impurități	vizual
2	Timp scurgere, 20°C Ø4mm	sec.	15-20	SR EN ISO 2431 - 03
3	Substanțe nevolatile	%	Min.30	SR EN ISO 3251 - 03
4	Timp de uscare, 20°C	ore	2	PSL - MC - 003
5	Densitate 23°C	g/ml	1	SR EN ISO 2811-1 - 02

**Producător:**

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Ambalare: Ambalarea se face în bidoane de 5L,10Kg si 20Kg.

Transport: Se realizeaza cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii. Transportul se realizeaza la temperature mai mari de 5° C.

Depozitare: Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Depozitarea se face in spatii inchise,uscate, ferite de actiunea intemperiiilor,a radiatiilor solare,la temperaturi cuprinse intre 5-25 °C

Măsuri de protecția muncii și PSI: Înainte de utilizare se vor citi instrucțiunile de pe eticheta produsului. Produsul nu este toxic sau inflamabil, deci nu necesita conditii speciale de protectie a muncii. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena a muncii.

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055