

LAC POLIURETANIC LPM 8601-3

Generalități: lacul LPM 8601-3 este un produs pe baza de emulsie poliuretanică, aditivi și apă, recomandat pentru finisarea și protecția suprafețelor din lemn pentru interior și exterior.

Produsul este hidrofob, rezistent la UV și intemperii, pătrunde bine în lemn și îi conferă astfel o protecție împotriva influențelor atmosferice.

Utilizări: Este utilizat pentru protecția și decorarea parchetului, a dusumelelor de diferite esențe lemnoase, a mobilierului și pieselor din lemn. Se poate aplica pe lemn natur sau colorat.

Aplicare: produsul se omogenizează în ambalajul original înainte de utilizare. Se aplică cu pensula, rola sau pulverizare în minim 2 sau 3 straturi. Aplicarea a 3 sau mai multe straturi permite obținerea unui luciu ridicat.

După aplicarea primului strat, se lasă să se usuce pelicula, apoi se șlefuieste cu hartie abrazivă, se desprăfuieste și apoi se aplică un nou strat de lac.

Intervalul de reacoperire este de 2-6 ore în funcție de temperatură și umiditate.

După utilizare uneltele se spală cu apă.

Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie uscate și lipsite de praf sau grăsimi.

Consum specific: cca 8-12 mp/kg/strat în funcție de porozitatea fibrei lemnoase

Durificarea în profunzime se realizează după 72 ore.

Caracteristici tehnice: SF. 173/2007

Nr. Crt.	Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
1	Aspect	-	lichid omogen, vâscos, fără impurități	vizual
2	Timp scurgere, 20°C Ø4mm	sec.	15-20	SR EN ISO 2431 - 03
3	Substanțe nevolatile	%	Min.30	SR EN ISO 3251 - 03
4	Timp de uscare, 20°C	ore	2	PSL - MC - 003
5	Duritate Persoz	s	180	SR EN ISO 1522-02
6	Densitate 23°C	g/ml	1	SR EN ISO 2811-1 - 02

**Producător:**

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Ambalare: Amabalarea se face în bidoane de 5L,10Kg si 20Kg.

Transport: Se realizeaza cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii. Transportul se relizeaza la temperature mai mari de 5° C.

Depozitare: Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Depozitarea se face in spatii inchise,uscate, ferite de actiunea intemperiiilor,a radiatiilor solare,la temperaturi cuprinse intre 5-25 °C

Măsuri de protecția muncii și PSI: Înainte de utilizare se vor citi instrucțiunile de pe eticheta produsului. Produsul nu este toxic sau inflamabil, deci nu necesita conditii speciale de protectie a muncii. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena a muncii.

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055