

LAZURA PENTRU LEMN B.A.M. 8601-1

Generalități: este un produs pe baza de rasini acrilice cu o capacitate de penetrare ridicata, pentru impregnarea si protejarea lemnului la exterior si interior , pigmenti transparenți și aditivi speciali. Produsul ofera o protectie optima împotriva agentilor atmosferici ,ramanand nealterat în ciuda variatiilor structurale naturale ale lemnului. Utilizarea produsului permite obtinerea unei bune protectii a lemnului în fata razelor UV, datorita prezentei pigmentilor utilizati precum si a aditivilor folositi.

Se utilizeaza pentru colorarea si protectia elementelor de constructie din lemn usi, ferestre, obloane, porti, grinzi etc.din exterior sau interior.

Mod de aplicare: Se aplică ușor cu pensula sau prin pulverizare cu pistolul .Nu degajă vapori toxici sau inflamabili. Înainte de utilizare se recomandă ca produsul să fie omogenizat in ambalajul original.

Condiții de aplicare:

- temperatura optimă: 10-30 °C,
- umiditate relativă a mediului : max.70%,
- umiditatea suportului: 12±2%.

Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie uscate, umiditatea relativa a lemnului sa fie de 12-14%, lipsite de impurități mecanice și urme de praf, rasina sau grasimi. Pentru o acoperire de calitate se recomandă ca între straturi să se execute o șlefuire cu hârtie abrazivă fină.

Consum specific: 6 - 10 mp/ kg / strat în funcție de caracteristicile suportului pe care se aplică.

Pentru o buna protectie la exterior se recomanda acoperirea lemnului cu minim 2 straturi de bait.

Caracteristici tehnice: SF. 174 – 2007

Nr. Crt	Parametrul	UM	Valoare	Metode de analiză
1	Aspect produs	-	Lichid omogen, fără impurități mecanice	Vizual
2	Timp de scurgere cupa $\phi 4$ la 20 °C	Sec	10-14	SR EN ISO 2431-2003



Producător:
S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

3	Densitate la 20°C	g/cm ³	1-1,05	SR EN ISO 2811-1-2002
4	Timp de uscare la aer 20 ±2°C,	Min.	Max.60	STAS 2875-75
5	Continut de substante nevolatile, 125°C	%	16-20	SRENISO 3251:2008

Ambalare: Ambalarea se face în canistre de material plastic de 5,10,20 kg.

Transport: Se face cu mijloace care permit neexpunerea la temperaturi sub 5 °C

Depozitare: Se face în spații special amenajate, la temperaturi între 5-35 °C

La transport, manipulare și depozitare se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, normele de igienă sanitară, normele de prevenire a incendiilor .

A se feri de îngheț !

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055