

VOPSEA SUPERLAVABILA DE EXTERIOR

VSCE 8302-4

Generalități: este un produs monocomponent, pe baza de rasini pur acrilice in dispersie apoasa, pigmenti anorganici, aditivi specifici si fileri, Vopseaua confera protectie stratului de suprafata la frecarea cu nisipul antrenat de vant, datorita elasticitatii deosebite.

Domenii de utilizare: pentru protectia si decorarea suprafetelor exterioare Se caracterizeaza prin:

- aderenta deosebita la suport
- putere mare de acoperire
- timp de uscare scurt
- rezistenta buna la murdarire, uzura zgâriere și șocuri mecanice, având elasticitate deosebită
- aplicare ușoară și bună etalare
- peliculă hidrofobă și permeabilă la vapori, care asigură "respirația" pereților
- rezistenta marita la spalare

Înainte de utilizare se va omogeniza, (50 – 100 rot/min). **Nu se diluează!**

Caracteristici tehnice: SF. 148-2007

Nr. Crt.	Parametrul	U.M.	Valoare	Metode de analiză
1.	Aspect	-	Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice	Vizual
2.	Culoare	-	Conform solicitării beneficiarului	-
3.	Vâscozitate $\Phi 4$ 20 °C	sec.	17-18	SR EN ISO 2431 - 97
4.	Aspect peliculă	-	Semilucioasă, omogenă	Vizual
5.	Putere de acoperire	strat	1-2	SR ISO 6504-3/2003
6.	Timp de uscare	min	30 (în funcție de umiditate,	SR EN ISO 1517/1999

**Producător:**

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

		max	temperatură, și porozitate)	
7.	Conținut de substanțe nevolatile, 2h la 105°C	%	56-60	SR EN ISO 1199-1/2006
8.	Densitate	g/cm ³	1.3-1.4	SR EN ISO 2811-1/2002
9.	pH.20°C	-	7,5-8,5	STAS 8619-3/1990
10.	Miscibilitate cu apa	-	Bună	Experimental
11.	Permeabilitate la apa	g/100 cm ³	1-2	STAS 7358/1989
12.	Rezistența la îngheț-dezghet	ciclu	Min.100 (fara modificari ale structurii peliculei)	Vizual
13.	Temperatura minimă de formare a filmului	° C	5	Experimental
14.	Consum specific	m ² /kg/strat	2-4	Functie de porozitate
15.	Termen de garanție în depozitare	luni	12	-
16.	Termen de garanție în exploatare	luni	60	Vizual

Instrucțiuni de aplicare: Înainte de deschiderea ambalajului se îndepărtează de pe acesta praful sau alte urme de murdărie pentru a nu contamina produsul.

Se amestecă bine produsul în ambalajul original.

Se poate aplica cu pensula, rola, pistol de pulverizare cu aer comprimat sau airless.

Aplicarea produsului pe suprafața-suport se face numai după pregătirea corespunzătoare a acesteia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

Condiții de aplicare recomandate:

- temperatura mediu: 10-35°C;
- umiditatea relativă a aerului: max 70%;
- temperatura suportului: 10-35°C;
- temperatura produsului: 10-35°C;
- a nu se lucra sub directă acțiune a razelor puternice ale soarelui, în condiții de vânt puternic, ceață și nici în condiții de ploaie sau îngheț.

Ambalare: Produsul se livrează în ambalaje din PVC închise etans de 20 respectiv 30Kg.



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
 Șura Mică, Str. Gării nr. 8
 tel./fax 0269/577054;
 0269/577055

Pe etichetele ambalajelor sunt inscrite: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: A SE FERI DE INGHET.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi intre minim +5°C si maxim +30°C.

Transport: Se face cu mijloace care permit neexpunerea la radiații solare, la temperaturi cuprinse între 5-35°C.

Depozitare: In spatii curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-40°C, evitandu-se inghetul care poate duce la deprecierea completa a produsului.

Masuri de protectia muncii si PSI: Produsele nu sunt toxice sau inflamabile, deci nu necesita conditii speciale de protectie a muncii. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena a muncii.

A se feri de îngheț !

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055